

# FICHE TECHNIQUE

**RAME DE 500 FEUILLES FORMAT PATISSIER 40 cm X 60 cm**

**PAPIER CUISSON MONO PASSAGE 41GRS**

**SILICONE 2 FACES**

**Référence : PCM40/60X**



Au service des professionnels

Papier cuisson, pour contact alimentaire, à base de pâte vierge blanchie et siliconé. Antiadhésif pour la cuisson, présentant une excellente stabilité thermique ainsi que des propriétés hygiéniques et anti-graisse. Ecologique.

## Agréé pour le contact alimentaire

Les matières premières et tous les additifs utilisés sont conformes aux principales réglementations alimentaires :  
Règlement (CE) n° 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les aliments - Allemagne : BfR XXXVI et XXXVI/2. Français : Décrets 2008-1469 et 2007-766. Note d'information de la DGCCRF n°2006-156 du 20/07/2006. - Italie : Décret ministériel du 21 mars 1973. - Espagne : Décret royal 847/2011. ÉTATS-UNIS : FDA 21 CFR § 176-170 & 176-180. - Chine : GB 9685-2016 : Normes nationales pour la réglementation de la sécurité alimentaire.

Désignations	Méthode	
Matière		Papier blanc /écru + silicone
Grammages/M2	ISO 536	41 grammes
Épaisseur Mμ	ISO 534	52 Mμ
Dimension Largeur X Longueur		40 cm X 60 cm
Blancheur	ISO 2470-1	78 %
Résistance à l'éclatement après chauffage (200° / 20mn)	ISO 2758	95 KPa
Absorption de l'eau Cobb 60	ISO 535	16 g/m2
Absorption de l'huile Cobb 60 – Unger	SCAN P 37-77	2.5 g/m2
Génoise 8 min / 225 °C	PLD Method	≤ 40 g/m2
Humidité	ISO 287	3.0 – 5.0 %
Conditions stockage		Optimale 15/20° hors humidité
Informations communiquées à titre indicatif - Tolérance de fabrication + 0 / - 2%		
Les propriétés du papier peuvent changer sous des conditions de stockage extrêmes		



Dernière mise à jour, le 12/11/2020

Rame de 500 feuilles, palette de 100 rames (25 couches de 4)



FRANCE ALU FILM - SARL AU CAPITAL DE 500.000 €  
RC BEAUVAIS B 443410717 – APE 247D – SIRET 44341071700021 – FR 62 443410717  
ZI LA PETITE CAMPAGNE – 60730 SAINTE GENEVIEVE – FRANCE  
TEL +33 (0)3 44 08 60 82 – FAX +33 (0)3 44 08 60 83